## Abstract DE 3722893 C1

Spring with spiral-shaped spring arms

A spring with a spring spider type, hollowcylindrical, stiff spring core (1.5) from which spring arms (1.1 to 1.4) extend outwards in a spiral fashion has, through an adhesively joined bond of its outer end to or with a stiff spring frame (1.6), the form of a single-piece spring washer with an elastic element with spiral-shaped gaps (3.1 to 3.4) of equal lengths, each decreasing from its center to the spring core (1.5) and spring frame (1.6), and whose gap endings on the side of the core and the frame are arranged over the washer circumference in such a way that they are uniformly displaced.



**DEUTSCHLAND** 

DEUTSCHES

**PATENTAMT** 

2) Aktenzeichen:

P 37 22 893.5-12

2 Anmeldetag:

10. 7.87

Offenlegungstag:

Weröffentlichungstag

der Patenterteilung:

9. 6. 88

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber:

Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn, DE

(7) Erfinder:

Hahn, Michael, 8012 Ottobrunn, DE; Maier, Georg, 8254 Isen, DE

56 Für die Beurtei ung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:


DE-PS 8 93 296

DE-OS 32 38 099

DE-OS 21 00 831

S Feder mit spiralförmigen Federarmen

Eine Feder mit nach Art einer Federspinne von einem hohlzylindrischen, steifen Federkern (1.5) aus spiralförmig nach außen sich erstreckenden Federarmen (1.1 bis 1.4) hat durch eine stoffschlüssige Vereinigung ihrer Außenenden zu oder mit einem steifen Federrahmen (1.6) die Gestalt einer einstückigen Federringscheibe mit einem Federkörper mit spiralförmigen, gleich langen Spalten (3.1 bis 3.4), welche jeweils von ihrem Zentrum zum Federkern (1.5) und Federrahmen (1.6) hin abnehmen, und deren Spaltenden kern- und rahmenseitig über den Ringscheibenumfang gleichmäßig versetzt angeordnet sind.



ZEICHNUNGEN BLATT 1


Nummer:

37 22 893

Int. Cl.4:

F 16 F 1/36

Veröffentlichungstag: 9. Juni 1988



## Patentansprüche

1. Feder mit nach Art einer Federspinne von einem hohlzylindrischen, steilen Federkern aus spiralförmig nach außen sich erstreckenden Federarmen in stoffschlüssiger Vereinigung ihrer Außenenden zu oder mit einem steilen Federrahmen unter Bildung einer einstückigen Federringscheibe mit einem Federkörper mit spiralförmigen, gleich langen Spalten, welche jeweils von ihrem Zentrum zum Feder- 10 kern und Federrahmen hin abnehmen, und deren Spaltenenden kern- und rahmenseitig über den Ringscheibenumfang gleichmäßig versetzt angeordnet sind, gekennzeichnet durch einen Faserstoffaufbau aus Fasern unidirektionaler Orientie- 15 rung in Erstreckungsrichtung der einzelnen Federarme (1.1 bis 1.4), wobei die beiden jeweils vereinigten Federarmenden durch eine Schältung bis zum freigegebenen Spalt (3.1, 3.2, 3.3 bzw. 3.4) einander überlappend zusammengefügt sind.

2. Feder nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen mehrlagigen Faserstoffaufbau aus wenigstens einer Lage (1) der Federarme (1.1 bis 1.4) jeweils zwischen zwei Lagen (2) von Fasern in kreuzweiser Orientierung in der Ringscheibene- 25 bene.

Kosanananananan kanan kanan tan tangan kananan ing kananan kananan kananan kananan kananan kananan kananan kan

RECORDER STATES OF THE SECOND STATES OF THE SECOND SECOND

## Beschreibung

begriff des Patentanspruchs 1.

Einer derartigen zumeist in feinmechanischen Werken von Meß- und Regelgeräten verwendeten Feder, beispielsweise gemäß der DE-OS 21 00 831 oder DE-PS 8 93 296 ein Stanzteil aus Federblech, ist bisher die Aus- 35 3.3 bzw. 3.4. bildung als Faserverbundkunststoftkörper verwehrt, u. a. weil für die dann einzeln zu fertigenden Federbauelemente eine entsprechend feine (raumsparende) und dennoch sichere Verbindungstechnik sehlt.

der eingangs genannten Art für den sinnvollen Einsatz von saserverstärktem Kunststoff so auszubilden, daß eine relativ einfache Fertigung verbürgt ist.

Diese Aufgabe ist gemäß dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gelöst. Die Erfindung ermöglicht den 45 Forderung nach einer kompakten Bauform bzw. gerin-Faserstoffaufbau einer Federringscheibe unter gänzlicher Vermeidung von festigkeitsmindernden Unterteilungen im Wege der Beschränkung auf die Verbindungssicherheit Stoffschluß. Dies wird durch die in den Unteransprüchen gekennzeichneten Ausgestaltungen 50 der Ersindung weiter verdeutlicht, welche zudem die Nutzungsmöglichkeit von bewährten einfachen FVK-Fertigungstechniken sicherstellen.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Diese zeigt in Fig. 1 in der Draufsicht eine Federringscheibe,

55

Fig. 2 einen vergrößerten Schnitt nach Schnittlinie II-II der Fig. 1.

Fig. 3 die Kernlage gemäß Fig. 2 in der Draufsicht gemäß Fig. 1,

Fig. 4 bis 7 je ein Einzelteil der Kernlage gemäß Fig. 3.

Die Federringscheibe gemäß Fig. 1, z. B. zur Lagerung eines schwingungsfähigen Bauteils, ist gemäß Fig. 2 ein mehrlagiger Körper aus Faserverbundkunst- 65 stoff, wie Glasfasern in einer Harz- o. dgl. Bindungsmasse. Der Lagenaufbau weist mindestens eine Kernlage 1 gemäß Fig. 3 mit zwei Decklagen 2 auf; bei größerer

Lagenanzahl folgt von innen nach außen grundsätzlich jeweils auf eine Lage mit Kernlagenstruktur eine Lage mit Decklagenstruktur. Während für die einzelne Decklage 2 eine kreuzweise Faserorientierung in der Ringscheibenebene vorgesehen ist und sie folglich ein nach der in Fig. 1 dargestellten Federgestalt aus einem Gewebelaminat o. dgl. gestanztes Bauteil sein kann, ist die Kernlage 1 gemäß Fig. 3, als der eigentliche (im wesentlichen die Federwirkung erbringende) Federkörper, eine aus den in den Fig. 4 bis 7 dargestellten spiralförmigen Einzelteilen 1.1.1 bis 1.4.1 jeweils gleicher Größe zusammengesetzte Baueinheit. Dabei weisen diese z. B. in einfacher Faserlegetechnik vorgeformten Einzelteile 1.1.1 bis 1.4.1 eine unidirektionale Faserorientierung in Erstreckungsrichtung auf. Um hieraus die in Fig. 1 und 3 dargestellte Federgestalt bilden zu können, sind gemäß Fig. 3 die Unidirektionalfaserstoff-Einzelteile 1.1.1 bis 1.4.1 in der in Fig. 4 bis 7 dargestellten Lage so zusammengesetzt, daß aus der stoffschlüssigen Vereinigung 20 ihrer Innenseiten ein hohlzylindrischer, steifer Federkern 1.5 und aus der stoffschlüssigen Vereinigung ihrer Außenenden ein steifer Federrahmen 1.6 resultiert. Dazwischen verbleiben spiralförmige, gleich lange Federarme 1.1 bis 1.4 (Fig. 1) infolge spiralformiger Spalte 3.1 bis 3.4, welche jeweils von ihrem Zentrum aus zum Federkern 1.5 und Federrahmen 1.6 hin abnehmen, und deren Spaltenden kern- bzw. rahmenseitig über den (Feder-)Ringscheibenumsang gleichmäßig, im Beispielssall um 90° versetzt angeordnet sind. Die dargestellte Form Die Ersindung betrifft eine Feder gemäß dem Ober- 30 der Spalte 3.1 bis 3.4 ergibt sich zwangsläusig beim Verbund der Unidirektionalfaserstoff-Einzelteile 1.1.1 bis 1.4.1 insolge einer überlappten Fügung ihrer Enden durch eine (in Fig. 3 durch Strichlinien angedeutete) Schäftung bis zum jeweils freigegebenen Spalt 3.1, 3.2,

Für diesen Aufbau der Kernlage 1 erfüllen die Decklagen 2 (Fig. 2) im wesentlichen eine stützende und den Verbund der Einzelteile 1.1 bis 1.4 sichernde Funktion, sind also hinsichtlich einer Federwirkung nahezu ver-Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Feder 40 nachlässigbar. Da der Faserstoffverbund der Federringscheibe gemäß der Erfindung allein durch Stoffschluß gesichert wird bzw. ohne gesonderte Verbindungsmittel zur Bewirkung von Kraft- und/oder Formschluß auskommt, erfüllt die Federringscheibe in hohem Maße die gem Raumbedarf und ist dabei durch die Möglichkeit der Bestimmung der Federeigenschaften je nach Wahl von Breite, Dicke und Radius der Einzelteile 1.1.1 bis 1.4.1 einem breiten Anwendungsspektrum zugänglich.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

**VUNGEN BLATT 2** 

Nummer:

37 22 893

Int. Cl.4:

F 16 F 1/36

Veröffentlichungstag: 9. Juni 1988

FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG.7

